

Fiche technique PVC liquide

Application:

Scellant d'amélioration des finitions pour soudures réalisées par fusion thermique sur membranes renforcées CEFIL POOL.

Il n'évite pas la nécessité d'effectuer une double soudure entre les différents pièces de matériel, en éliminant l'éventuelle absorption d'eau par capillaire, ainsi qu'il réduit la différence de hauteur entre tissus et améliore l'aspect visuel de la finition.

Information technique :

Composition	SOLUTION DE CHLORURE DE POLYVINYLE (PVC) EN TÉTRAHIDROFURANE (THF)
Couleur	SELON LA COULEUR DE LA MEMBRANE CEFILPOOL. CIELAB DE < 0.5
Viscosité brookfield	800 +/- 200 CENTIPOISES
Contenu solides	24-28%
Densité	0.95 G/CC
Point d'inflammation	-18 °C
Toxicité	PROVOQUE DES LÉSIONS OCULAIRES. IL PEUT IRRITER LES VOIES RESPIRATOIRES

Utilisation:

À utiliser uniquement en complément des soudures réalisées sur les membranes cefil pool. Appliquer à l'aide d'une bouteille en Polyéthylène aussi fin et uniforme que possible. Agiter énergiquement avant utilisation pour unifier la couleur. En cas de viscosité excessive, diluer exclusivement avec du THF. Une fois le contenant ouvert, le consommer le plus tôt possible pour éviter l'évaporation du solvant. Laisser sécher au moins 24 heures avant de remplir la piscine.

Consommation:

Environ 1 kg pour chaque 100 m² de piscine ou 25 g/mètre linéaire de soudure.

Validité:

Deux ans à compter de la date d'emballage indiquée sur l'étiquette.

Précautions:

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes et de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. Il est recommandé de ne pas utiliser à des températures inférieures à 10°C. En cas d'incendie, utiliser de la poudre sèche ou de la mousse pour l'éteindre. pour plus d'informations, voir la fiche de données de sécurité.

Stockage:

Conserver dans un environnement sec et ventilé.

Présentation:

Bidons métalliques de 1 kg avec 6 bidons par boîte carton.